

## intalc 20 LA Pharma

## Спецификация

### Описание и применение

Фармацевтический тальк euroMinerals обеззаражен и рекомендован к использованию в фармацевтической и пищевой промышленности.

### Типичные данные

Белизна (Konica Minolta CR 400) Y .....	93
Насыпная плотность (EN 1097/3) .....	0,4 г/см <sup>3</sup>
Плотность утряски .....	0,6 г/см <sup>3</sup>
Удельная поверхность по методу БЭТ.....	5,8 м <sup>2</sup> /г
Твёрдость (по шкале Мооса) .....	1
Влажность (ISO 787/2) .....	< 0.2%

### Фармакопея

Европейская Фармакопея .....	соответствует фармакопейной статье по тальку
Фармакопея США .....	соответствует фармакопейной статье по тальку
Японская Фармакопея .....	соответствует фармакопейной статье по тальку

**Номенклатура:** Название INCI: Тальк; CAS n° 14807-96-6; EINECS n° 238-877-9; CI: 77 718; JSCI: 41

Остаток на сите (Alpine Airjet) 20 µm .....

max. 2.0%

### Распределение частиц по размерам (Mastersizer)

Средний размер частиц D50 .....

13 µm



